

ООО «КРОНОКС» (KRONOX LLC)

Фактический адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302

Юр адрес: 121205, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, тер Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр.1

Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "КРОНОКС"

Тел. +7(499) 216-81-13, e-mail: info@кронокс.рф

Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810745374525104

ООО "Банк Точка" г. Москва БИК 044525104

ИНН 7718987876, КПП 772301001



KRONOX STANDART ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 2.02

Кровельная ПВХ мембрана «KRONOX Standard»



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэстеровой сеткой. Стабилизирована против УФ излучения. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Армирование мембраны придает материалу высокую прочность на разрыв и обеспечивает хорошую стабильность размеров.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая скорость укладки;
- Ремонтпригодность;
- Широкое окно свариваемости;
- Устойчивость к постоянному воздействию УФ излучения, града и к другим атмосферным воздействиям;
- Устойчив к постоянному ветровому воздействию;
- Повышенная химическая стойкость;
- Высокая устойчивость и сопротивление к проколам, УФ, озону и окислению;
- Гибкость при низких температурах;
- Высокая паропроницаемость и ударопрочность;
- Сваривается горячим воздухом без применения открытого пламени;
- Возможны другие цвета по каталогу RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для гидроизоляции однослойных кровельных систем с механическим способом крепления. Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и применяются при умеренном климате.



ООО «КРОНОКС» (KRONOX LLC)**Фактический адрес:** 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302**Юр адрес:** 121205, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, тер Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр.1**Почтовый адрес:** 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "КРОНОКС"

Тел. +7(499) 216-81-13, e-mail: info@кронокс.рф

Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810745374525104

ООО "Банк Точка" г. Москва БИК 044525104

ИНН 7718987876, КПП 772301001

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя	KRONOX STANDART
1	Дефекты внешнего вида	Отсутствуют
2	Толщина*, мм	1,2/ 1,5
3	Допуск по толщине, %	0/ +10
4	Ширина, мм	2100
5	Допуск по ширине, %	0/ +5
6	Длина**, мм	25 000/ 20 000
7	Допуск по длине, %	0/ +5
8	Плоскостность, мм, не более	10,0
9	Прямолинейность, мм на 10м длины, не более	30,0
10	Условная прочность, Н/50мм, вдоль / поперёк рулона, не менее	1200/1000
11	Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	20
12	Изменение линейных размеров при температуре 80°C (в течение 6 часов), %, не более	0,5
13	Водопоглощение, %, по массе, не более	0,2
14	Полная складываемость при отрицательных температурах, °С	минус 35
15	Водонепроницаемость: 0,2 МПа в течение 2 часов	Соответствует
16	Сопротивление динамическому продавливанию (ударная прочность), при отрицательных температурах, не должно быть трещин, °С, не более	минус 30
17	Сопротивление динамическому продавливанию, мм, не менее: твёрдое / мягкое основание для толщины 1,2 мм для толщины 1,5 мм	600/700 800/1000
18	Сопротивление раздиру (кровельные ПМ), Н, не менее	200
19	Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее	20
20	Прочность сварного шва на раздир, Н/50мм, не менее	350



ООО «КРОНОКС» (KRONOX LLC)**Фактический адрес:** 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302**Юр адрес:** 121205, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, тер Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр.1**Почтовый адрес:** 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "КРОНОКС"

Тел. +7(499) 216-81-13, e-mail: info@кронокс.рф

Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810745374525104

ООО "Банк Точка" г. Москва БИК 044525104

ИНН 7718987876, КПП 772301001

21	Прочность сварного шва на сдвиг, Н/50мм, не менее	700
22	Устойчивость к УФ облучению, более 5000 ч. (суммарная доза 5 МДж)	Отсутствие видимых изменений цветовых характеристик
23	Группа горючести	Г2
24	Группа воспламеняемости	В2
25	Группа распространения пламени	РП1

Примечания:

* По согласованию с потребителем, допускается изготовление материалов KRONOX с другими значениями толщины.

** Длина рулона зависит от толщины материала

- Безремонтный срок службы – 25 лет;
- Срок эксплуатации – 50 лет;
- Температура монтажа до -15 °С (умеренный климат);
- Срок гарантии на материал для KRONOX Standart 1,2мм = 7 лет;
для KRONOX Standart 1,5мм = 10 лет.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование рулонов ПМ следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, на поддоне располагается не более трех рулонов по высоте. Допускается транспортирование поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов.

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хранения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.

